

# VERTIKAL FORTIF 617 S

CONÇU & FABRIQUÉ EN EUROPE

## → DÉSIGNATION

**DURCISSEUR DE FOND EN PHASE SOLVANT EXTRA PÉNÉTRANT  
CONSOLIDE LES SUPPORTS PULVÉRULENTS OU TENDRES AVANT ENDUISAGE**

---

## → CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Liant : Résine synthétique.
  - Solution liquide solvantée incolore.
- 

## → DESTINATION

### EMPLACEMENT

- Extérieur.

### SUPPORTS

- Tout type d'enduits et supports structurés, anciens mortiers et vieux badigeons, tendres ou friables non peints avant de ré-enduire.
  - Briques, pierres, béton, béton banché, béton cellulaire, parpaings.
  - Tous matériaux de toitures (terre cuite, tuiles béton, ardoises, fibrociment, etc.).
- 

## → ASSURANCE

**VERTIKAL FORTIF 617 S** est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



## → PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi.
- Idéal pour durcir les fonds pulvérulents, tendres ou affaiblis.
- Améliore et favorise l'adhérence des enduits.
- Haut pouvoir pénétrant.
- Procure cohésion et dureté des supports traités.
- Action rapide et efficace, séchage en 25 min.

## → MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Elle devra se faire conformément au DTU 59.1 et 42.1 en vigueur.
- Les fonds doivent être propres, cohérents, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.
- Pour les désordres de surface générés par les sels, appliquer le **VERTIKAL STOPSEL**.
- Pour traiter les remontées d'humidité, utiliser le Procédé **VERTIKAL AQUASTOP**.

### APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Appliquer de bas en haut avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur.
- Ne pas appliquer sur des fonds bloqués, gelés ou surchauffés.
- Nettoyage du matériel : à l'alcool à brûler.

### CONSOMMATION

- 0,15 L/m<sup>2</sup>.
- Cette quantité peut être plus élevée selon la planéité et la porosité du support.

### SÉCHAGE À 20°C et HUMIDITÉ RELATIVE DE 65 %

- Sec : 25 minutes.
- Recouvrable : 6 heures.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.
- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur [www.vertikal.fr](http://www.vertikal.fr)).

### DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre agréé. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure. Elle a pour but d'informer ses utilisateurs sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent, sans préavis, et nous recommandons à l'utilisateur, de vérifier, auprès de nos services et avant toute mise en œuvre, que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

